



FIX

LATTICE SINTETICO CONSOLIDANTE IN BASE ACQUOSA

FIX Lattice sintetico consolidante in base acquosa

PRODOTTO	Lattice sintetico in base acquosa che consente, a maturazione avvenuta, l'aggregazione delle perle vergini.	
COMPOSIZIONE	Polimeri e acqua.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	· Tanica da 20 kg. · Pallet da 27 taniche (540 kg).	
RESA	2 kg/m ² di Politerm® Wall.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Fix è dedicato ad interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti nei quali non sono possibili altri tipi di intervento di isolamento termico. Ad esempio è realizzabile anche su singole unità abitative all'interno di condomini. Specifico per consolidare il Politerm® Wall, viene nebulizzato con idonea attrezzatura Politerm® Wall Blow Fix durante la fase di insufflaggio in intercapedine. Politerm® Wall consente di realizzare interventi di riqualificazione energetica veloci, poichè il tempo di preparazione è estremamente ridotto, poco invasivo ed estremamente pulito.	
DILUIZIONE	Utilizzarlo puro senza diluirlo con altri prodotti.	
MODALITÀ D'USO	Consultare il "Manuale di Posa in Opera" o contattare l'Ufficio Tecnico Edilteco.	
AVVERTENZE	· Conservare al riparo dal gelo. · Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. · Presenta rischi per la salute se ingerito in grosse quantità, l'esposizione ripetuta e prolungata può dare irritazione agli occhi e alla pelle.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Aspetto:	Liquido fluido
	Colore:	Bianco lattiginoso
	Viscosità Brookfield*:	96.6 cP
	Peso specifico:	1,0 ± 0,02
	pH:	9
	Temperatura di impiego:	Da +5 °C a +35 °C
	Densità 20 °C:	1.01223
	Residuo 105 °C:	20.7%

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

* Rotore r2, velocità di rotazione 200 rpm



Thermal Insulation & Chemicals Division

ST FIX . Rev 08/2018 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =