

KRONOS

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di **Kronos** di Edilteco S.p.A., massetto premiscelato per la realizzazione di sottofondi interni ed esterni ad asciugatura medio/rapida, a consistenza “terra umida”, costituito da cementi, inerti selezionati in curva granulometrica controllata e additivi specifici.

Indicato per applicazioni su impianti radianti e massetti alleggeriti, permette la posa di qualsiasi tipo di rivestimento (piastrelle, parquet, moquette, PVC, ecc.) in tempi rapidi. Idoneo per l'uso sia come massetto ancorato che galleggiante.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Resistenza a compressione: C25 ($\geq 25 \text{ N/mm}^2$, pari a $\geq 25.000 \text{ kPa}$) – EN 13813
- Resistenza a flessione: F5 ($\geq 5 \text{ N/mm}^2$) – EN 13813
- Calpestabile: dopo 14 ore
- Conducibilità termica λ : 1,35 W/mK (valore tabulato) – EN 10456
- Classe di reazione al fuoco: A1fl – EN 13813
- Tempo utile d'impiego: 45 minuti
- Ricopribile con:
 - ceramica: dopo 48 h
 - pietra/marmo: dopo 72 h
 - parquet: dopo 7 gg (umidità residua $< 2\%$)
- Acqua d'impasto: 7–8% (2,0–2,4 L per sacco)
- Peso specifico della polvere: ca. 1.570 kg/m³
- Spessore minimo applicazione:
 - ancorato: 3 cm
 - galleggiante: 4 cm
- Granulometria: 0–4 mm
- Resa: 17 kg/m² per cm di spessore

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.