KRONOS AUTOLIV

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di **Kronos Autoliv** di Edilteco S.p.A., rasante autolivellante premiscelato in polvere, a base di aggregati selezionati (quarzo puro con granulometria ≤ 0,5 mm), cemento Portland 42.5 e speciali additivi. Idoneo per livellamenti ad alta resistenza di sottofondi cementizi e per rettifica di massetti alleggeriti, anche prima della posa di ceramica, parquet, PVC, resine e altri rivestimenti.

Prestazioni tecniche dichiarate

- Massa volumica apparente – 2.010 kg/m^3
- Acqua d'impasto – 5,25–5,75 L per sacco da 25 kg
- Tempo di lavorabilità (pot life) – ≥ 30 minuti
- Tempo di pedonabilità – ≈ 24 ore
- Tempo di attesa posa ceramica/cotto – ≈ 24 ore
- Tempo di attesa posa parquet/resilienti/pietre – ≈ 7 giorni
- Adesione su calcestruzzo (28 gg) – ≥ 0,5 N/mm^2
- Adesione dopo gelo/disgelo (28 gg) – ≥ 0,5 N/mm^2
- Resistenza alla compressione – C30 – 30 N/mm^2 (30.000 kPa) – EN 13892-2
- Resistenza alla flessione – F6 – EN 13892-2
- Resistenza all'usura (Böhme) – A4 – EN 13892-3
- Conducibilità termica – 0,9–1,0 W/mK – EN 12667
- Permeabilità al vapore acqueo – Sd ≈ 1 m – EN ISO 12572
- Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1
- Rilascio di sostanze corrosive – CT – EN 13813
- Consumo – ca. 1,6 kg/m^2 per mm di spessore
- Spessori applicabili – da 1 a 10 mm
- Confezione – sacco da 25 kg – pallet da 48 sacchi

Per i dati tecnici completi e aggiornati, fare riferimento alla scheda tecnica ufficiale del produttore.

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | commerciale.italia@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.