



GECO CEMENTIZIO

Rasatura

RASANTE CEMENTIZIO UNIVERSALE, MINERALE E FIBRATO

GECO CEMENTIZIO - Rasatura

Rasante cementizio universale, minerale e fibrato

PERCHÉ SCEGLIERLO

- Solida adesione a tutti i comuni supporti edili ($> 0,5$ MPa).
- Stabile agli agenti atmosferici grazie al basso assorbimento.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Alto potere regolarizzante su superfici sconnesse (5 mm/mano).
- Le fibre minerali migliorano la resistenza agli urti.
- Soffice e scorrevole, riduce fatica e tempistiche di stesura.
- La consistenza tixotropica lo rende perfetto anche per il sopra-testa.
- Il ritiro idraulico controllato minimizza fessure e cracking.
- Non necessita di uniformanti per essere pitturato o decorato.

UTILIZZI PRINCIPALI

- Rasatura di ogni genere di superfici edili, in particolare pannelli isolanti in sistemi ETICS.
- Rasatura ed allettamento di blocchi e superfici in calcestruzzo aerato, cellulare e simili.
- Velo di finitura su intonaci cementizi e cementizi deumidificanti.
- Malta per scopi generali (EN 998-1 GP).

SOTTOFONDI IDONEI

- Calcestruzzo.
- Calcestruzzo aerato autoclavato.
- Intonaci e malte di ogni tipo.
- Cotto, mattoni, pietra.
- Materiali cementizi in genere purché con assorbimento d'acqua non eccessivo o totalmente assente.
- Cicli di risanamento cementizi.

PREPARAZIONE

Se il fondo non è ben solido e coeso è necessario ripararlo con opportuno rinzafo. In presenza di materiali distaccanti (polvere, macerie) o lubrificanti (grassi, cere, detergenti) sulla superficie da trattare, effettuare un'accurata pulizia e/o una leggera abrasione. Versare i $\frac{3}{4}$ dell'acqua d'impasto in un recipiente pulito, aggiungere la polvere e miscelare per circa 3 minuti con macchina a basso numero di giri, aggiungendo gradualmente il resto dell'acqua d'impasto fino ad ottenere una pasta omogenea.

DATI APPLICATIVI

Aspetto:	polvere grigia o bianca
Granulometria massima:	0,8 mm
Tempo aperto:	30 min. dall'impasto
Spessore per mano:	2 - 3 mm
N° di mani:	1 - 3
Resa (rasatura):	1,3 kg/m ² per mm
Massa a fresco:	1600 g/dm ³ $\pm$ 40
Acqua:	5,3 - 5,8 litri/sacco (21% - 23%)
Tempo di miscelazione:	3 min.
Confezioni:	sacchi da 25 kg
Temperatura di applicazione e maturazione:	tra +5 ° e +35 °C
Conservazione in luogo asciutto:	12 mesi dalla data di produzione

APPLICAZIONE

- Stendere il prodotto in una prima mano, con spatola americana liscia, annegando dove necessario la rete alcali-resistente disposta per strisce verticali sovrapposte per almeno 10 cm.
- Dopo almeno 24 ore stendere una seconda mano, rifinendo con frattazzo a spugna. La terza mano è necessaria in caso di sottofondi molto irregolari o per conferire ulteriore resistenza agli urti.



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy - Tel. +39 0535 82161 - Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | commerciale.italia@edilteco.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

CARATTERISTICHE TECNICHE EN 998-1 GP	Resistenza a compressione:	> 5 MPa (CS III)	Classi I-IV
	Densità (asciutta):	1400 ± 30 kg/m³	-
	Forza di adesione (su EPS) e schema di rottura:	≥ 0,16 MPa - schema B (rottura del sottofondo)	-
	Forza di adesione (su cotto) e schema di rottura:	≥ 0,50 MPa - schema B (rottura del sottofondo)	-
	Assorbimento capillare (classe):	> 0,3 kg/m² dopo 24 h	≥ 0,3 kg/m² dopo 24 h
	Innalzamento capillare:	W0 (inassorbente)	Classi W0 - W1 - W2
	Permeabilità al vapore μ:	≤ 20	-
	Conduttività termica:	< 0,45 W/mK	-
	Classe reazione al fuoco:	A1 (incombustibile)	A1-F
PRECAUZIONI GENERALI	Non effettuare miscelazioni parziali né aggiungere additivi/solventi diversi da acqua pulita a T° ambiente. Non utilizzare sacchi rotti, aperti in precedenza o di materiale indurito/con grumi. Non aggiungere ulteriore acqua al materiale già impastato. Il prodotto ancora fresco va protetto dalle intemperie e da una essiccazione troppo rapida (schermandolo da sole diretto e vento) per almeno 48 - 72 ore dalla posa. I dati e le tempistiche qui riportati si riferiscono a condizioni controllate di 21 °C e UR 65%. Temperature più alte possono accelerarle, e temperature più basse rallentarle fino ad arrestarle del tutto al di sotto dei 5 °C. Lavare gli strumenti con acqua quando il materiale è ancora fresco.		
Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso, oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.			