

GEKO CALCE

Rasatura

RASANTE DI FINITURA TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE



GEKO CALCE - Rasatura

Rasante di finitura traspirante a base di calce idraulica naturale

PERCHÉ SCEGLIERLO	<ul style="list-style-type: none"> La granulometria accuratamente studiata consente finiture extra-lisce. Impermeabile e traspirante, ideale per risanamento di pareti umide. La calce NHL 5 lo rende perfetto per lavorazioni su edifici storici. Soffice e scorrevole, riduce fatica e tempistiche di stesura. Il ritiro idraulico controllato minimizza fessure e cracking. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rasatura di finitura in cicli deumidificanti, prima della posa di pittura traspirante. Malta da risanamento (EN 998-1 R). 	
UTILIZZI PRINCIPALI	SOTTOFONDI IDONEI	PREPARAZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> Calcestruzzo. Calcestruzzo aerato. Murature ed intonaci di ogni tipo. Cotto, mattoni, pietra. Malta di ogni tipo. Materiali minerali in genere purché con assorbimento d'acqua non eccessivo o totalmente assente. 	<p>Se il fondo non è ben solido e coeso è necessario ripararlo e rinforzarlo con opportuno rinzaffo. In presenza di materiali distaccanti (polvere, macerie) o lubrificanti (grassi, cere, detergenti) sulla superficie da trattare, effettuare un'accurata pulizia e/o una leggera abrasione, o l'uso di un primer. Utilizzare solo primer traspiranti, che non compromettano la fuoriuscita del vapore dalle pareti da risanare. Versare i $\frac{3}{4}$ dell'acqua d'impasto in un recipiente pulito, aggiungere la polvere e miscelare per circa 3 minuti con macchina a basso numero di giri, aggiungendo gradualmente il resto dell'acqua d'impasto fino ad ottenere una pasta omogenea.</p>
DATI APPLICATIVI	Aspetto:	polvere grigio/beige
	Granulometria massima:	0,5 mm
	Tempo aperto:	20 minuti
	Spessore per mano:	1 - 5 mm
	N° di mani:	1
	Resa:	1,5 kg/m ² per mm
	Massa a fresco:	1650 \pm 50 g/dm ³
	Acqua:	5,0 - 5,5 litri/sacco (20% - 22%)
	Tempo di miscelazione:	3 minuti
	Confezioni:	sacchi da 25 kg
	Temperatura di applicazione e maturazione:	tra +5 °C e +35 °C
	Conservazione in luogo asciutto:	12 mesi dalla data di produzione
APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Stendere il prodotto in una prima mano, con spatola americana liscia, annegando la rete alcali-resistente disposta per strisce verticali sovrapposte per almeno 10 cm. Dopo almeno 24 ore stendere una seconda mano, rifinendo con frattazzo a spugna. La terza mano è necessaria in caso di sottofondi molto irregolari (> 15 mm) o per conferire ulteriore resistenza agli urti. 	



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italia. Tel. +39 0535 82161. Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it commerciale.italia@edilteco.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

CARATTERISTICHE TECNICHE EN 998-1 R	CARATTERISTICA	PRESTAZIONE	REQUISITO NORMATIVO
	Resistenza a compressione:	CS II	Classi I-IV
	Densità (asciutta):	$1600 \pm 50 \text{ kg/m}^3$	-
	Forza di adesione (su cotto) e schema di rottura:	$\geq 0,50 \text{ MPa}$ - schema B <i>(rottura del sottofondo)</i>	-
	Assorbimento capillare:	$> 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h
	Innalzamento capillare:	$< 5 \text{ mm}$	$\leq 5 \text{ mm}$
	Permeabilità al vapore μ :	≤ 11	-
	Conduttività termica:	$< 0,25 \text{ W/mK}$	-
	Classe reazione al fuoco:	A1 (incombustibile)	A1-F
PRECAUZIONI GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> Non effettuare miscelazioni parziali né aggiungere additivi/solventi diversi da acqua pulita a temperatura ambiente. Non utilizzare sacchi rotti, aperti in precedenza o di materiale indurito/con grumi. Non aggiungere ulteriore acqua al materiale già impastato. Il prodotto ancora fresco va protetto dalle intemperie e da una essiccazione troppo rapida (schermandolo da sole diretto e vento) per almeno 48 - 72 ore dalla posa. I dati e le tempistiche qui riportati si riferiscono a condizioni controllate di $+21^\circ\text{C}$ e U.R. 65%. Temperature più alte possono accelerarle, e temperature più basse rallentare fino ad arrestarle del tutto al di sotto dei $+5^\circ\text{C}$. Lavare gli strumenti con acqua quando il materiale è ancora fresco. 		
<p>Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso, oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.</p>			



ST GECO CALCE - RASATURA . Rev 12/2025 . IT

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italia . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | commerciale.italia@edilteco.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001