

RETE HIG GRID

RETE IN FIBRA DI VETRO APPRETTATA AD ALTA RESISTENZA

RETE HIG GRID
Rete in fibra di vetro apprettata ad alta resistenza

COMPOSIZIONE	· Fibra di vetro: ca. 87,3 ± 3% · Apprетto antialcalino: ca. 12,7 ± 3%			
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	· Larghezza rete: 150 cm · Lunghezza rotolo (su tubo in cartone e avvolto con polietilene): 50 m = 75 m^2 · Pallet (100 x 130 x 160 cm): 20 rotoli = 1500 m^2			
CAMPI DI APPLICAZIONE	Utilizzata prevalentemente per armature di malte a rasare (zoccolatura cappotti, isolamenti interni, ecc.)			
CARATTERISTICHE TECNICHE	Larghezza maglia:	Luce maglia	3,8 x 4,1 mm ± 5%	EAD 040016-00-0404
		Interasse di ogni filo	5,9 x 5,0 mm ± 5%	SP 04/02/11
	Peso:	Rete grezza	321 g/m^2 ± 5%	EAD 040016-00-0404
		Rete apprettata	368 g/m^2 ± 5%	
	Resistenza alla trazione (rete apprettata):	Carico di rottura	Allungamento	EAD 040016-00-0404
		Ordito: Valore medio 3850 N/5 cm	5,0% ± 1	
		Trama: Valore medio 4200 N/5 cm	5,0% ± 1	
	Spessore:	-	0,6 ± 0,1 mm	EAD 040016-00-0404
POSA IN OPERA E AVVERTENZE	· Durante l'applicazione in esterno, se la facciata è esposta all'irraggiamento solare diretto o a forte vento, non effettuare l'applicazione del rasante/collante, né l'applicazione della rete. La facciata va opportunamente protetta. · **Dettagli applicazioni in punti critici (su cappotti con lastre termoisolanti):** 1. In corrispondenza degli angoli delle costruzioni, applicare la rete di supporto con una sovrapposizione di almeno 20 cm oltre l'angolo. 2. In corrispondenza degli angoli delle aperture di finestre e porte, applicare diagonalmente una porzione di rete di armatura.			


1.




2.

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti, i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità d'impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

Thermal Insulation & Chemicals Division

ST RETE HIG GRID . Rev 05/2022 . IT

EDILTECO group

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . **www.edilteco.it** | **info@edilteco.it**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

© Copyright EDILTECO S.p.A. · È vietata la riproduzione non autorizzata.