



TECOSEL

LIQUIDO PLURICOMPONENTE, IN BASE SOLVENTE,
INIBITORE DELLE EFFLORESCENZE SALINE

TECOSEL

Liquido pluricomponente, in base solvente, inibitore delle efflorescenze saline

COMPOSIZIONE	Liquido incolore a base di solventi ed additivi.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> · Latta 4 kg · Pallet da n° 80 latte = 320 kg · Conservare in luogo fresco e asciutto. Consumare entro 12 mesi. 	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Trattamento delle murature afflitte da efflorescenze saline. Particolarmente indicato per supporti altamente porosi, mattoni, tufo e arenaria.	
PREROGATIVE	Tecosel è in grado di penetrare per alcuni millimetri all'interno della muratura, inibendo i sali che migrano verso l'esterno e che cristallizzano in superficie. Con Tecosel si realizza una zona neutra, senza modificare le caratteristiche di traspirabilità e di resistenza meccanica del supporto trattato. Inoltre la composizione leggermente acida di Tecosel elimina la flora batterica che di norma aggredisce le murature umide, impedendo così la formazione di muffe.	
CONSUMO	Da 150 a 250 gr/m ² per ogni passata (da 300 a 500 gr/m ² per trattamento totale consistente, di norma, in 2 passate) in funzione del tipo di supporto, del suo grado di assorbenza e dalla presenza di salinità.	
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Il fondo deve essere solido, non polveroso, privo di tracce di gelo, non presentare efflorescenze saline cristallizzate (barbe, ecc.), privo di parti incoerenti e deve presentarsi adeguatamente assorbente.	
POSA IN OPERA	Applicare uniformemente a pennello o a spruzzo (airless a bassa pressione) senza diluire. Applicare Tecosel in due passate consecutive incrociate.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Aspetto fisico:	liquido incolore
	Aspetto attivo:	soluzione acida
	Peso specifico:	ca. 0,80 kg/L (a 20°C)
	Infiammabile:	si
	Odore:	leggermente amarognolo
AVVERTENZE	<ul style="list-style-type: none"> · Per supporti con forte presenza di solfati e nitrati, si rende obbligatorio un successivo rinzafo premiscelato antisolfatazione tipo Drymix Spritz. · Tutte le applicazioni successive a Tecosel (rinzafo, intonaci di fondo, ecc.), devono essere eseguite non prima di 4 ore e non dopo le 36 ore dalla posa di Tecosel. · Non diluire con altri prodotti. · Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. · In caso di applicazioni interne si consiglia una buona ventilazione adatta a disperdere i vapori del solvente presenti in Tecosel. · Per indicazioni in merito alla conformità del ciclo di risanamento / deumidificazione individuato contattare l'Ufficio Tecnico Edilteco. 	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso, oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



Thermal Insulation & Chemicals Division

ST TECOSEL . Rev 10/2018 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =